



Suministros Anper S.L. Tel: 93.697.40.48 Fax: 93.586.05.76
 Suministro para la Industria cerámica: esmaltes, óxidos, pastas cerámicas, herramientas, etc.






F. TÉCNICA . <i>Pastas Cerámica Collet. Alta Temperatura</i>						REF:
HÚMEDAS						
Ref.	Nombre	Presentación	Descripción	Humedad	Temperatura de Cocción	
PA84PRAI	Refractario Blanco-Gris	12,5Kg	Chamota 0-0,2mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRAF	Refractario Blanco-Gris	12,5Kg	Chamota 0-0,5mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRAM	Refractario Blanco-Gris	12,5Kg	Chamota 0-1.5mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRBF	Refractario Beige	12,5Kg	Chamota 0-0,5mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRBM	Refractario Beige	12,5Kg	Chamota 0-1.5mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRGI	Refractario Gris	12,5Kg	Chamota 0-0,2mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRGF	Refractario Gris	12,5Kg	Chamota 0-0,5mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRGM	Refractario Gris	12,5Kg	Chamota 0-1.5mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRLF	Refractario Lila	12,5Kg	Chamota 0-0,5mm	21%	1240-1300°C	

Las especificaciones del producto están basadas en la información facilitada por nuestros proveedores como parte de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. No obstante, esto no significa que el cliente no deba realizar controles a la recepción del producto del mismo modo. El cliente deberá realizar sus propias pruebas para determinar si el producto se ajusta a los requisitos del fin para el que va a ser usado.



Suministros Anper S.L. Tel: 93.697.40.48 Fax: 93.586.05.76

Suministro para la Industria cerámica: esmaltes, óxidos, pastas cerámicas, herramientas, etc.

F. TÉCNICA . Pastas Cerámica Collet. Alta Temperatura						REF:
PA84PRLM	Refractario Lila	12,5Kg	Chamota 0-1.5mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRLG	Refractario Lila	12,5Kg	Chamota 0-2,5mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRNI	Refractario Negro	12,5Kg	Chamota 0-0,2mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRNF	Refractario Negro	12,5Kg	Chamota 0-0,5mm	21%	1240-1300°C	
PA84PRNM	Refractario Negro	12,5Kg	Chamota 0-1.5mm	21%	1240-1300°C	

Las especificaciones del producto están basadas en la información facilitada por nuestros proveedores como parte de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. No obstante, esto no significa que el cliente no deba realizar controles a la recepción del producto del mismo modo. El cliente deberá realizar sus propias pruebas para determinar si el producto se ajusta a los requisitos del fin para el que va a ser usado.

FECHA CREACIÓN:04/02/05

FECHA MODIFICACIÓN:08/03/10

FECHA IMPRESIÓN: 10/03/2010