










Suministros Anper S.L. Tel: 93.697.40.48 Fax: 93.586.05.76
 Suministro para la Industria cerámica: esmaltes, óxidos, pastas cerámicas, herramientas, etc.

F. TÉCNICA . <i>Pastas Baja Temperatura</i>						REF:
HÚMEDAS						
Ref.	Nombre	Presentación	Descripción	Humedad	Temperatura de Cocción	
PA84BIS15	Roja Bisbal Húmeda	15Kg	Arcilla plástica roja para el moldeo y el torno	22%	1000-1040°C	
PA710826	Roja Húmeda	12,5Kg	Pasta Roja Torno y modelado	22%	970-1055°C	
PA84PF	Roja Húmeda	12,5Kg	Pasta Roja Torno y modelado	22%	970-1055°C	
PA84PF/CHF	Roja Húmeda Chamotada 0-0,5mm	12,5Kg	Pasta Roja Torno y modelado	19%	970-1055°C	
PA84PF/CHM	Roja Húmeda Chamotada 0-1,5mm	12,5Kg	Pasta Roja modelado	19%	970-1055°C	
PA84PT	Terracota	12,5Kg	Pasta Terracota Torno y modelado	22%	990-1085°C	
PA84PT/CHF	Terracota Chamota 0-0,5 mm.	12,5Kg	Pasta Terracota Chamota 0-0,5 mm.	19%	990-1085°C	
PA84PT/CHM	Terracota Chamota 0-1,5 mm.	12,5Kg	Pasta Terracota Chamota 0-0,5 mm.	19%	990-1085°C	
PA000818	FAENZA	20Kg	Pasta Blanca / Loza / Mayolica	19%	1000-1060°C	
PA84MAYO	Mayolica	10Kg	Mayólica modelado	19%	1000-1060°C	

Las especificaciones del producto están basadas en la información facilitada por nuestros proveedores como parte de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. No obstante, esto no significa que el cliente no deba realizar controles a la recepción del producto del mismo modo, El cliente deberá realizar sus propias pruebas para determinar si el producto se ajusta a los requisitos del fin para el que va a ser usado.



Suministros Anper S.L. Tel: 93.697.40.48 Fax: 93.586.05.76
 Suministro para la Industria cerámica: esmaltes, óxidos, pastas cerámicas, herramientas, etc.

F. TÉCNICA . <i>Pastas Baja Temperatura</i>						REF:
PA000837	Mayolica Chamotada 0-0,5mm	10Kg	Mayolica Chamotada 0-0,5mm	19ª	1000-1060°C	
PA84PME	Negra	12,5Kg	Pasta Negra para Torno y modelado	21%	970-1025°C	
PA84PVI	Cordierita	12,5Kg	Pasta de Cordierita	19%	970-1085°C	
PA84GALE	Galestro	12,5Kg	Pasta Roja Rústica Torno y modelado	20%	970-1025°C	
PA84ETRU	Etrusco	12,5Kg	Pasta Negra Torno y modelado	18%	970-1025°C	
POLVO / COLAJE						
Ref.	Nombre	Presentación	Descripción	Humedad	Temperatura de Cocción	
PA84BIS-Polvo	Roja Bisbal Húmeda	25Kg	Roja en polvo	3-9%	1000-1040°C	
PA84AFNP	Roja Polvo	1Kg / 5Kg / 25Kg	Roja en polvo Colaje	3%	970-1055°C	
PA84AHNP	Terracota polvo	25Kg	Roja terracota Colaje	2%	970-1055°C	
PA000804	Europa	1Kg / 5Kg / 25Kg	Pasta Blanca Atomizada predefloculada per colaje	2%	1000-1060°C	
PA000805	Vitrogres polvo	1Kg / 5Kg / 25Kg	Pasta Vitrogres Atomizada per a colaje	2%	1050-1100°C	

Las especificaciones del producto están basadas en la información facilitada por nuestros proveedores como parte de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. No obstante, esto no significa que el cliente no deba realizar controles a la recepción del producto del mismo modo. El cliente deberá realizar sus propias pruebas para determinar si el producto se ajusta a los requisitos del fin para el que va a ser usado.



Suministros Anper S.L. Tel: 93.697.40.48 Fax: 93.586.05.76

Suministro para la Industria cerámica: esmaltes, óxidos, pastas cerámicas, herramientas, etc.

F. TÉCNICA .

Pastas Baja Temperatura

REF:

Las especificaciones del producto están basadas en la información facilitada por nuestros proveedores como parte de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. No obstante, esto no significa que el cliente no deba realizar controles a la recepción del producto del mismo modo, El cliente deberá realizar sus propias pruebas para determinar si el producto se ajusta a los requisitos del fin para el que va a ser usado.

FECHA CREACIÓN:04/02/05

FECHA MODIFICACIÓN:08/01/07

FECHA IMPRESIÓN: 10/03/2010